热塑性丙烯酸树脂 Thermoplastic acrylic resin

JINBO®

型 号 Product	外 观 Appearance	固体份 Non-volatile matter (%)	粘度(1)格式管, s; (2)标准粘度, mPa·s vicosity (1)Gardner (2)mpa·s(25℃)	酸价 Acidity (mgKOH/g)	Tg (℃)	溶 剂 Solvent	主要性能 Features	主要用途 Main application
P4901	清澈透明 crystal clear	49±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	4~7	60	甲苯 TOL	快干，附着力好，硬度高； Fast drying, hardness, good adhesion to metal	气雾漆、防腐漆； Self spray paint，anticorrosive paint
P5002	清澈透明 crystal clear	50±2	26(Y)~68(Z3) 1800~4600	2~5	50	甲苯/醋酸丁酯 TOL/BAC	CAB相溶性好，铝粉定位佳，配套性好； Compatibility with CAB, aluminium orientation, adhesion to ABS plastic, inter-layer adhesion with top PU coat	塑胶漆，汽车修补漆1K树脂； Plastic coat, 1K resin for automotive refinish
P5005	清澈透明 crystal clear	50±2	9(U)~26(Y) 630~1800	8~11	40	甲苯/丁酯/异丁醇 TOL/BAC/IBA	环氧改性树脂，金属底材附着力好； Modification of epoxy resin, good adhesion to metal	防腐漆； Anticorrosive coat
P5018	清澈透明 crystal clear	50±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	2~5	40	甲苯/醋酸丁酯 TOL/BAC	CAB互溶，铝粉定位性好，双组份配套性好；Compatibility with CAB, aluminium orientation, adhesion to ABS plastic, inter-layer adhesion with top PU coat	塑胶漆； Plastic coat
P5022	清澈透明 crystal clear	50±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	2~5	78	甲苯/醋酸丁酯 TOL/BAC	干性快、硬度高，和硝化棉互溶。在ABS、PS、HIPS等塑料底材附着力好；Compatibility with NC, hardness, adhesion to ABS, PS, PS, HIPS plastic	塑胶漆； Plastic coat
P5029	清澈透明 crystal clear	50±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	7-12	29	甲苯 TOL	综合性能好； General performance	道路漆、标志漆； Road paint，mark paint
P5035	清澈透明 crystal clear	50±2	50(Z2)~140(Z5) 3400~9900	5~8	90	甲苯/醋酸丁酯 TOL/BAC	干性快、硬度高、铝粉漆效果好，在ABS塑料上有良好的附着力，和双组份面漆的配套性好； Hardness，aluminium orientation，adhesion in ABS plastic，inter-layer adhesion with top PU coat	塑胶漆； Plastic coat
P5036	清澈透明 crystal clear	50±2	9(U)~26(Y) 630~1800	5-10	38	二甲苯/醋酸丁酯 XYL/BAC	耐候性好，附着力好； Durable，good adhesion	彩瓦漆； Color coat of tile
P5050	清澈透明 crystal clear	50±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	8~12	40	甲苯/醋酸丁酯 TOL/BAC	可与硝化棉互溶， ABS塑料附着力好，和双组份配套性好； Compatibility with NC，adhesion to ABS plastic，inter-layer adhesion with top PU coat	塑胶漆； Plastic coat
P5066	清澈透明 crystal clear	50±2	91(Z4)~220(Z6) 6200~15000	3~5	66	甲苯/异丁醇 TOL/IBA	在ABS塑料上附着力好， UV罩光后耐沸水性能好； Boiling water resistance，adhesion to ABS plastic，inter-layer adhesion with top PU/UV coat	UV塑胶底漆； Plastic coat
P5068	清澈透明 crystal clear	50±2	50(Z2)~140(Z5) 3400~9900	5~8	86	甲苯/醋酸丁酯 TOL/BAC	高耐醇性树脂，与硝化棉互溶；Compatibility with NC，alcohol resistance，adhesion to ABS and PVC plastic	ABS塑料漆，PVC油漆； Plastic coat
P5080	清澈透明 crystal clear	50±2	34(Z)~91(Z4) 2300~6200	4~8	55	二甲苯/100# XYL/S-100	耐候性，耐酸、耐碱、耐水性能好； Durable，water resistance ，chemical resistance	外墙底漆、面漆 ，防腐面漆； Primer and topcoat of exterior wall, anti-corrosive topcoat
P5086	清澈透明 crystal clear	50±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	7~11	20	二甲苯 XYL	柔韧性好，在马口铁、冷轧板等底材附着力好； Good flexible， good adhesion to metal	金属底、面漆； Primer and topcoat of metal
P5090	清澈透明 crystal clear	50±2	91(Z4)~220(Z6) 6200~15000	1~4	92	甲苯/丁酯/异丁醇 TOL/BAC/IBA	ABS附着力好,硬度高，防掉银、耐酒精擦； Good hardness，anti-aluminium drop，alcohol rub resistance，adhesion to ABS plastic	塑胶漆； Plastic coat
P5093	清澈透明 crystal clear	50±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	5~9	58	甲苯/醋酸丁酯 TOL/BAC	干性快、硬度高，丰满度好； Fast drying， hardness，film build	机器、机床、车辆的面漆； Topcoat of metal
P5103	清澈透明 crystal clear	50±2	19(X)~50(Z2) 1300~3400	2~5	60	甲苯/异丁醇 TOL/IBA	醇溶，CAB、NC互溶，ABS、PS、HIPS附着力好； Dissoluted in alcohol，compatibility with CAB&NC, adhesion to ABS,PS,PS,HIPS plastic	用于易咬底的塑料底材； Plastic coat
P5112	清澈透明 crystal clear	50±2	16(W)~40(Z1) 1100~2700	3~6	40	二甲苯/PMA XYL/PMA	耐候性好，颜料分散性好，CAB互溶，铝粉定位性好，双组份配套性好；Compatibility with CAB，pigment wetting and dispersion，aluminium orientation，adhesion to ABS plastic，inter-layer adhesion with top PU coat	塑胶漆，汽车修补漆1K色母树脂； Plastic coat，1K masterbatch of automotive refinish
P6006	清澈透明 crystal clear	60±2	19(X)~50(Z2) 1300~3400	8~12	25	甲苯/醋酸丁酯 TOL/BAC	与氯化橡胶互溶，耐候性好，柔韧性好；Compatibility with chlorinated rubber，durable，film-build	防腐漆； Anticorrosive coat